



**80g/m<sup>2</sup>**

**Tolerance**

**Paramètres optiques**

<b>Blancheur</b> CIE	ISO 11475	<b>169</b>		+/-3
<b>Opacité</b> %	ISO 2471	<b>95</b>		-2

**Paramètres physiques**

<b>grammage</b> g/m <sup>2</sup>	ISO 536	<b>80</b>		+/- 4
<b>Epaisseur</b> µm	ISO 534	<b>110</b>		+/-3
<b>Rigidité SM</b> mN	ISO 2493	<b>120</b>		
<b>Résistance traction</b> <b>SM</b> kN/m	ISO 1924/2	<b>5.5</b>		
<b>Epair</b> #	ME-PAP-010	<b>30</b>		
<b>Perméabilité à l'air</b> ml/min	ISO 5636/3	<b>1700</b>		
<b>Rugosité Bendtsen</b> ml/min	ISO 8791/2	<b>120</b>		+/-30
<b>Humidité</b> %	ISO 287	<b>4,0</b>		+/- 0,4

**Informations complémentaires**

**Garantie archivage de plus de 200 ans** ISO 9706:1994

**Sans chlore élémentaire (ECF)/ NAVIGATOR UNIVERSAL 80g A4 Certifié FSC**